


## FICHA TÉCNICA



## SERIE GRAFITACK 100 COLORES BRILLANTES

### REFERENCIAS 160 a 195

Realizada el 01 de Julio 2013



### Descripción

La serie Grafitack 100 es una película de PVC suave monomérica calandrada, libre de cadmio, emulsionada con una cola acrílica permanente sensible a la presión. Este adhesivo está protegido con un papel siliconado de alta calidad. Impreso en color azul por la parte posterior del papel.

### Composición

Lado del material	: vinilo monomérico calandrado de 75 micras de grosor
Adhesivo	: adhesivo acrílico permanente de base solvente sensible a la presión, con una alta resistencia a los rayos UV, los productos químicos y la humedad.
Papel posterior	: papel "kraft" blanco siliconado de 120 gr/m <sup>2</sup>

### Aplicación

La serie Grafitack 100 se desarrolló especialmente para aplicaciones exteriores de corto y medio plazo (3 a 5 años) en un superficie plana. Piense en las aplicaciones comerciales en escaparates, eventos, ofertas de temporada, paneles publicitarios, etc... Además la serie Grafitack 100 puede utilizarse en todo tipo de aplicaciones interiores por ejemplo rotulación en tiendas, ferias, almacenes, etc...

### Ventajas del producto

La serie Grafitack 100 ofrece una excelente flexibilidad y un pelado perfecto.

### Especificaciones del producto

Características técnicas a una humedad relativa de  $50 \pm 5 \%$  y una temperatura de  $23 \pm 2^\circ\text{C}$ .

		Método	Resultado
1.	<b>Grosor<sup>1</sup></b> Grosor vinilo Grosor vinilo + cola + papel	Din53370 Din53370	75 micras 240 micras
2.	<b>Estiramiento hasta ruptura<sup>2</sup></b> Longitudinal Transversal	Din53455 Din53455	> 120 % > 140 %
3.	<b>Estabilidad dimensional<sup>3</sup></b>	Finat 14	< 1,00 mm
4.	<b>Grado de brillo</b> Min. (ángulo de medida 20°)	Din67530	50 GU (gloss units)
5.	<b>Fuerza de adhesión<sup>4</sup></b> Después de 20 minutos Después de 24 horas	Finat 1 Finat 1	19 N/25mm 24 N/25mm
6.	<b>Rapidez de adhesión<sup>5</sup></b>	Finat 9	7 N
7.	<b>Recomendación para uso exterior<sup>6</sup></b>	-	5 años (color 3-5 años)
8.	<b>Intervalo de temperatura</b> En aplicación En uso	- -	+5°C / +40°C -20°C / +70°C
9.	<b>Impresión del papel posterior</b>	-	azul
10.	<b>Inflamabilidad</b> Cuando se aplica sobre aluminio, cristal, acero = se auto extingue		

## Instrucciones de almacenaje

Todos los materiales Grafitack siempre necesitan ser almacenados en su embalaje original con los topes originales (y preferiblemente almacenado verticalmente).

Para que no se produzca una pérdida de calidad, los materiales Grafitack deben almacenarse en las siguientes condiciones, una temperatura de 10-20°C y una humedad relativa del 50%.

En estas condiciones, los materiales Grafitack pueden almacenarse dos años.

## Recalcar

Para un resultado óptimo, le recomendamos limpiar siempre la superficie con isopropanol y/o utilizar un papel transfer de baja adherencia.

Dado que el color del vinilo puede diferir minimamente en cada producción, no es aconsejable utilizar vinilos con diferentes números de producción por la misma orden crítica. El número que entra en consideración consta de las primeras cinco cifras del número de producción de 7 cifras.

## Importante

La información, mencionada en esta ficha técnica está basada en los tests realizados por Grafityp, y nosotros consideramos que son reales. La información siempre representa un margen, entre el valor mínimo y máximo, y debe ser considerada como tal. Esta es solo mencionada para su información, y no da ninguna garantía. Es una decisión del usuario final decidir si es el producto adecuado para su particular aplicación.

### 1)

El grosor de los materiales Grafitack puede variar un poco. El valor indicado es un promedio, obtenido de una serie de medidas efectuadas.

### 2)

El estiramiento hasta ruptura de los materiales Grafitack puede variar un poco. El valor indicado es el mínimo valor, obtenido después de una serie de medidas.

### 3)

La estabilidad dimensional es el encogimiento en mm del material antes de imprimir. Este valor es medido aplicando el film sobre aluminio (10x10cm), y exponiéndolo sobre aire caliente a 70°C durante 48 horas (= método Finat 14, ajustado según nuestro propio procedimiento interno). El valor indicado es el máximo valor, obtenido después de una serie de medidas.

### 4)

La fuerza de adhesión se mide sobre cristal después de 20 minutos y después de 24 horas. El vinilo es retirado de nuevo en un ángulo de 180° y a una velocidad de 300 mm/min. El valor indicado es el resultante de la media, obtenida de una serie de medidas.

### 5)


La "Rapidez de Adhesión", es la fuerza de adhesión directa, se mide sobre cristal. El valor indicado es un promedio, obtenido de una serie de medidas.

### 6)

La duración esperada al exterior se refiere a las condiciones de uso en el centro de Europa y a una aplicación vertical, y solamente se refiere al vinilo propiamente y a la cola del lado posterior. Una aplicación no vertical puede reducir la duración de hasta 50%. La duración esperada de nuestros materiales está basado en una aplicación profesional en una superficie adecuada, limpia, desengrasada y seca.

Condiciones tropicales, o el uso de emisiones químicas, pueden actuar en detrimento de la duración. La duración puede también variar para cada color (pigmentación).

Para más información detallada, por favor referirse también a nuestro "Certificado de Garantía Grafiprint" y a nuestros "Condiciones Generales de Venta y de Entrega".



## SERIE GRAFITACK 100 COLORES MATES

### REFERENCIAS 100 a 129

Realizada el 01 de Julio 2013



### Descripción

La serie Grafitack 100 es una película de PVC suave monomérica calandrada, libre de cadmio, emulsionada con una cola acrílica permanente sensible a la presión. Este adhesivo está protegido con un papel siliconado de alta calidad. Impreso en color azul por la parte posterior del papel.

### Composición

Lado del material	: vinilo monomérico calandrado de 75 micras de grosor
Adhesivo	: adhesivo acrílico permanente de base solvente sensible a la presión, con una alta resistencia a los rayos UV, los productos químicos y la humedad.
Papel posterior	: papel "kraft" blanco siliconado de 120 gr/m <sup>2</sup>

### Aplicación

La serie Grafitack 100 se desarrolló especialmente para aplicaciones exteriores de corto y medio plazo (3 a 5 años) en un superficie plana. Piense en las aplicaciones comerciales en escaparates, eventos, ofertas de temporada, paneles publicitarios, etc... Además la serie Grafitack 100 puede utilizarse en todo tipo de aplicaciones interiores por ejemplo rotulación en tiendas, ferias, almacenes, etc...

### Ventajas del producto

La serie Grafitack 100 ofrece una excelente flexibilidad y un pelado perfecto.

### Especificaciones del producto

Características técnicas a una humedad relativa de  $50 \pm 5\%$  y una temperatura de  $23 \pm 2^\circ\text{C}$ .

		Método	Resultado
1.	<b>Grosor<sup>1</sup></b> Grosor vinilo Grosor vinilo + cola + papel	Din53370 Din53370	75 micras 240 micras
2.	<b>Estiramiento hasta ruptura<sup>2</sup></b> Longitudinal Transversal	Din53455 Din53455	> 120 % > 140 %
3.	<b>Estabilidad dimensional<sup>3</sup></b>	Finat 14	< 1,00 mm
4.	<b>Grado de brillo</b> Min. (ángulo de medida 85°) Max. (ángulo de medida 85°)	Din67530 Din67530	8 GU (gloss units) 16 GU (gloss units)
5.	<b>Fuerza de adhesión<sup>4</sup></b> Después de 20 minutos Después de 24 horas	Finat 1 Finat 1	19 N/25mm 24 N/25mm
6.	<b>Rapidez de adhesión<sup>5</sup></b>	Finat 9	7 N
7.	<b>Recomendación para uso exterior<sup>6</sup></b>	-	5 años (color 3-5 años)
8.	<b>Intervalo de temperatura</b> En aplicación En uso	- -	+5°C / +40°C -20°C / +70°C
9.	<b>Impresión del papel posterior</b>	-	azul
10.	<b>Inflamabilidad</b> Cuando se aplica sobre aluminio, cristal, acero = se auto extingue		

## Instrucciones de almacenaje

Todos los materiales Grafitack siempre necesitan ser almacenados en su embalaje original con los topes originales (y preferiblemente almacenado verticalmente).

Para que no se produzca una pérdida de calidad, los materiales Grafitack deben almacenarse en las siguientes condiciones, una temperatura de 10-20°C y una humedad relativa del 50%.

En estas condiciones, los materiales Grafitack pueden almacenarse dos años.

## Recalcar

Para un resultado óptimo, le recomendamos limpiar siempre la superficie con isopropanol y/o utilizar un papel transfer de baja adherencia.

Dado que el color del vinilo puede diferir minimamente en cada producción, no es aconsejable utilizar vinilos con diferentes números de producción por la misma orden crítica. El número que entra en consideración consta de las primeras cinco cifras del número de producción de 7 cifras.

## Importante

La información, mencionada en esta ficha técnica está basada en los tests realizados por Grafityp, y nosotros consideramos que son reales. La información siempre representa un margen, entre el valor mínimo y máximo, y debe ser considerada como tal. Esta es solo mencionada para su información, y no da ninguna garantía. Es una decisión del usuario final decidir si es el producto adecuado para su particular aplicación.

### 1)

El grosor de los materiales Grafitack puede variar un poco. El valor indicado es un promedio, obtenido de una serie de medidas efectuadas.

### 2)

El estiramiento hasta ruptura de los materiales Grafitack puede variar un poco. El valor indicado es el mínimo valor, obtenido después de una serie de medidas.

### 3)

La estabilidad dimensional es el encogimiento en mm del material antes de imprimir. Este valor es medido aplicando el film sobre aluminio (10x10cm), y exponiéndolo sobre aire caliente a 70°C durante 48 horas (= método Finat 14, ajustado según nuestro propio procedimiento interno). El valor indicado es el máximo valor, obtenido después de una serie de medidas.

### 4)

La fuerza de adhesión se mide sobre cristal después de 20 minutos y después de 24 horas. El vinilo es retirado de nuevo en un ángulo de 180° y a una velocidad de 300 mm/min. El valor indicado es el resultante de la media, obtenida de una serie de medidas.

### 5)

La "Rapidez de Adhesión", es la fuerza de adhesión directa, se mide sobre cristal. El valor indicado es un promedio, obtenido de una serie de medidas.


### 6)

La duración esperada al exterior se refiere a las condiciones de uso en el centro de Europa y a una aplicación vertical, y solamente se refiere al vinilo propiamente y a la cola del lado posterior. Una aplicación no vertical puede reducir la duración de hasta 50%. La duración esperada de nuestros materiales está basado en una aplicación profesional en una superficie adecuada, limpia, desengrasada y seca.

Condiciones tropicales, o el uso de emisiones químicas, pueden actuar en detrimento de la duración. La duración puede también variar para cada color (pigmentación).

Para más información detallada, por favor referirse también a nuestro "Certificado de Garantía Grafiprint" y a nuestros "Condiciones Generales de Venta y de Entrega".

## FICHA TÉCNICA



# SERIE GRAFITACK 100 TRANSPARENTE BRILLANTE

## REFERENCIA 150

Realizada el 01 de Julio 2013



### Descripción

El vinilo Grafitack de referencia 150 es una película de PVC suave monomérica calandrada, libre de cadmio, emulsionada con una cola acrílica permanente sensible a la presión. Este adhesivo está protegido con un papel siliconado de alta calidad. Impreso en color azul por la parte posterior del papel.

### Composición

Lado del material	: vinilo PVC monomérico calandrado de 50 micras de grosor
Adhesivo	: adhesivo acrílico permanente de base solvente sensible a la presión, con una alta resistencia a los rayos UV, los productos químicos y la humedad.
Papel posterior	: papel "kraft" blanco siliconado de 120 gr/m <sup>2</sup>

### Aplicación

El vinilo Grafitack de referencia 150 se desarrolló especialmente para aplicaciones exteriores de corto y medio plazo (3 a 5 años) en un superficie plana. Piense en las aplicaciones comerciales en escaparates, eventos, ofertas de temporada, paneles publicitarios, etc... Además la serie Grafitack 100 puede utilizarse en todo tipo de aplicaciones interiores por ejemplo rotulación en tiendas, ferias, almacenes, etc...

### Ventajas del producto

La serie Grafitack 100 ofrece una excelente flexibilidad y un pelado perfecto.

### Especificaciones del producto

Características técnicas a una humedad relativa de  $50 \pm 5 \%$  y una temperatura de  $23 \pm 2^\circ\text{C}$ .

		Método	Resultado
1.	<b>Grosor<sup>1</sup></b> Grosor vinilo Grosor vinilo + cola + papel	Din53370 Din53370	50 micras 215 micras
2.	<b>Estiramiento hasta ruptura<sup>2</sup></b> Longitudinal Transversal	Din53455 Din53455	> 120 % > 140 %
3.	<b>Estabilidad dimensional<sup>3</sup></b>	Finat 14	< 1,00 mm
4.	<b>Grado de brillo</b> Min. (ángulo de medida 20°)	Din67530	50 GU (gloss units)
5.	<b>Fuerza de adhesión<sup>4</sup></b> Después de 20 minutos Después de 24 horas	Finat 1 Finat 1	19 N/25mm 24 N/25mm
6.	<b>Rapidez de adhesión<sup>5</sup></b>	Finat 9	7 N
7.	<b>Recomendación para uso exterior<sup>6</sup></b>	-	1 año
8.	<b>Intervalo de temperatura</b> En aplicación En uso	- -	+5°C / +40°C -20°C / +70°C
9.	<b>Impresión del papel posterior</b>	-	azul
10.	<b>Inflamabilidad</b> Cuando se aplica sobre aluminio, cristal, acero = se auto extingue		

## Instrucciones de almacenaje

Todos los materiales Grafitack siempre necesitan ser almacenados en su embalaje original con los topes originales (y preferiblemente almacenado verticalmente).

Para que no se produzca una pérdida de calidad, los materiales Grafitack deben almacenarse en las siguientes condiciones, una temperatura de 10-20°C y una humedad relativa del 50%.

En estas condiciones, los materiales Grafitack pueden almacenarse dos años.

## Recalcar

Para un resultado óptimo, le recomendamos limpiar siempre la superficie con isopropanol y/o utilizar un papel transfer de baja adherencia.

Dado que el color del vinilo puede diferir minimamente en cada producción, no es aconsejable utilizar vinilos con diferentes números de producción por la misma orden crítica. El número que entra en consideración consta de las primeras cinco cifras del número de producción de 7 cifras.

## Importante

La información, mencionada en esta ficha técnica está basada en los tests realizados por Grafityp, y nosotros consideramos que son reales. La información siempre representa un margen, entre el valor mínimo y máximo, y debe ser considerada como tal. Esta es solo mencionada para su información, y no da ninguna garantía. Es una decisión del usuario final decidir si es el producto adecuado para su particular aplicación.

### 1)

El grosor de los materiales Grafitack puede variar un poco. El valor indicado es un promedio, obtenido de una serie de medidas efectuadas.

### 2)

El estiramiento hasta ruptura de los materiales Grafitack puede variar un poco. El valor indicado es el mínimo valor, obtenido después de una serie de medidas.

### 3)

La estabilidad dimensional es el encogimiento en mm del material antes de imprimir. Este valor es medido aplicando el film sobre aluminio (10x10cm), y exponiéndolo sobre aire caliente a 70°C durante 48 horas (= método Finat 14, ajustado según nuestro propio procedimiento interno). El valor indicado es el máximo valor, obtenido después de una serie de medidas.

### 4)

La fuerza de adhesión se mide sobre cristal después de 20 minutos y después de 24 horas. El vinilo es retirado de nuevo en un ángulo de 180° y a una velocidad de 300 mm/min. El valor indicado es el resultante de la media, obtenida de una serie de medidas.

### 5)

La "Rapidez de Adhesión", es la fuerza de adhesión directa, se mide sobre cristal. El valor indicado es un promedio, obtenido de una serie de medidas.

### 6)

La duración esperada al exterior se refiere a las condiciones de uso en el centro de Europa y a una aplicación vertical, y solamente se refiere al vinilo propiamente y a la cola del lado posterior. Una aplicación no vertical puede reducir la duración de hasta 50%. La duración esperada de nuestros materiales está basado en una aplicación profesional en una superficie adecuada, limpia, desengrasada y seca.

Condiciones tropicales, o el uso de emisiones químicas, pueden actuar en detrimento de la duración. La duración puede también variar para cada color (pigmentación).

Para más información detallada, por favor referirse también a nuestro "Certificado de Garantía Grafiprint" y a nuestros "Condiciones Generales de Venta y de Entrega".